

Armaflex®

Ultima Adhesivos



Los adhesivos necesarios para la correcta instalación de Armaflex Ultima

Nueva generación de adhesivos de color azul desarrollados para Armaflex Ultima

3 adhesivos diferentes: cada uno recomendado para una aplicación específica.

Recomendados para materiales de aislamiento basados en espumas sintéticas Armaprene®

Edificios sostenibles

Armaflex Ultima cumple con los requisitos para la edificación sostenible y la certificación de "edificios verdes".



DATOS TÉCNICOS

ADHESIVOS ARMAFLEX ULTIMA



Adhesivo Armaflex Ultima 700



Adhesivo Armaflex Ultima RS850



Adhesivo Armaflex Ultima SF990

Características especiales			
	Formulado especialmente para Armaflex Ultima	Gel tixotrópico de alta viscosidad, no gotea, permite una aplicación más rápida y limpia, mayor vida útil	Base agua, libre de disolventes, sin emisiones y cumple con los requisitos de edificios sostenibles (LEED)
Indicado para:			
	Armaflex Ultima® y materiales de aislamiento basados en espumas sintéticas Armaprene®		
Color			
	Azul	Azul	Azul
Rango de temperaturas			
	-50 °C a +110 °C	-40 °C a +70 °C	-30 °C a +100 °C
Rendimiento			
	Consumo mínimo de adhesivo aplicado a las dos caras a encolar: Coquillas Armaflex (espesor > adhesivado sólo extremos > adhesivado extremos y costura longitudinal): 10 mm > 1120 m/l > 140 m/l 20 mm > 280 m/l > 70 m/l 30 mm > 175 m/l > 45 m/l 40 mm > 130 m/l > 35 m/l Planchas: 3-4 m ² /l"		Consumo mínimo de adhesivo aplicado a las dos caras a encolar: 3-4 m ² / l
Preparación de las superficies			
	Limpie las superficies y Armaflex Ultima a encolar con disolvente especial Armaflex. Compatibilidad: buena resistencia con bases metálicas. Debe comprobarse la idoneidad de uso sobre recubrimientos de color. Incompatible con asfalto, bitumen y minio. Las latas vacías pueden ser recicladas. Latas que contienen restos secos de producto, pueden ser recicladas. Latas que contienen producto, deben reciclarse como el producto.		
	Adhesivo Armaflex Ultima RS850: incompatible con asfalto, bitumen, plomo (base aceite), poliestireno y PVC plastificado.		
Tiempo de secado			
	3-5 minutos	<2 minutos	<10 minutos
Tiempo de adhesión por contacto			
	15-20 minutos	10-15 minutos	15-20 minutos
Secado completo			
	36 horas	24 horas	72 horas
Temperatura de aplicación recomendada			
	15-20 °C, nunca por debajo de 0 °C	15-25 °C, nunca por debajo de +10 °C	15-25 °C, nunca por debajo de +10 °C
Tiempo de almacenaje			
	Envases sin abrir: 12 meses	Envases sin abrir: 18 meses	Envases sin abrir: 6 meses

* Si necesitan información adicional, rogamos soliciten ficha técnica completa del producto a nuestro Departamento Técnico.

PRODUCTOS NECESARIOS

para completar el sistema de aislamiento



Gama Armaflex Rail



Armaflex Ultima

ADHESIVO ARMAFLEX ULTIMA 700



Referencia	Descripción del artículo	Piezas/envase	€/envase
AHU-700/1,0	Adhesivo Armaflex Ultima 700 1 l	12	42,84

Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

ADHESIVO ARMAFLEX ULTIMA RS850



Referencia	Descripción del artículo	Piezas/envase	€/envase
AHU-RS850/0,7	Adhesivo Armaflex Ultima RS850, 0,75 l	6	40,80

Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

ADHESIVO ARMAFLEX ULTIMA SF990



Referencia	Descripción del artículo	Piezas/envase	€/envase
AHU-SF990/0,8	Adhesivo Armaflex Ultima SF990, 0,8 l	12	49,98

Observaciones

Gama contra pedido específico. Consultar cantidades mínimas y plazo de entrega.

